FICHE TECHNIQUE

Fabriqué à ALTKIRCH

Haut-Rhin

Mise à jour du 28/1/2025

Ciment Portland

NF EN 197-1	CEM I 52,5 R (1) CE	06/07/2016
	N° de certificat : 0333-CPR-2609	
CE+NF	**CEM I 52,5 R (1) CE CP2 NF**	**12/09/2016**
NF P15-318	Ciments à teneur en sulfures limitée pour béton précontraint	CP2
Disponibilités :	Vrac	

COMPOSITION DÉCLARÉE (en %)

Constituant

Clinker (K)	**97**
Laitier de haut-fourneau (S)	_
Schiste calciné (T)	_
Sulfate de calcium (Cs)	_
Pouzzolanes naturelles (P)	_
Cendres volantes siliceuses (V	_
Cendres volantes calciques (W)	_
Calcaires (L ou LL)	_
Constituants secondaires	**3**

Régulateur de prise

Gypse	_
Anhydrite	_
Autre sulfate de calcium	**6,0**

Additif

Agent de mouture	CXN2	**0,100**
Sulfate ferreux	_	**0,160**

RESISTANCES A LA COMPRESSION (en MPa)

1 jour . . . . . **33** 2 jours . . . . . **44** 28 jours **66**

CARACTÉRISATION PHYSIQUE

Sur poudre		Sur pâte pure		Sur mortier	
Masse volumique (en g/cm3)	**3,15**	Besoin en eau (en %)	**33,6**	Chal. hydr. 41h (en J/g)	**373**
Surface massique (en cm2/g)	**5900**	Stabilité (en mm)	**1**		
Indice de clarté	**66,4**	Début de prise (en min)	**159**		

CARACTÉRISATION CHIMIQUE (en %)

PAF	INS	SiO2	Al2O3	Fe2O3	CaO	MgO	SO3	K2O	Na2O	S--	Cl-	CO2	CaOlibre	Na2O éq actif
1,8	**0,6**	**19,6**	**5,0**	**3,3**	**62,6**	**1,8**	**3,6**	**0,93**	**0,17**	**0,04**	**0,05**	**0,9**	**0,9**	**0,78**

Composition potentielle du clinker : C3A **8,5** C3S **62** C4AF **10,9**

DIVERS

Indice de concentration d'activité I (*) : 0,42

* : déterminé selon la méthode d'essai NF EN ISO 18589-3 dans le cadre de l'application du décret n° 2018-434

La reproduction partielle ou intégrale de ce document est interdite sans accord préalable de notre part.
Les résultats faisant l'objet du présent document sont basés sur des valeurs moyennes et sont donnés à titre purement indicatif. Etant susceptibles de varier dans les limites autorisées par les normes correspondantes, ils ne sauraient engager la responsabilité de Holcim Haut-Rhin.

Système de Management Certifié SQS ISO 9001 / ISO 14001

Cette fiche reste valable jusqu'au 31/12/2025 sauf si une nouvelle version est éditée